

Guide de l'utilisateur

Lignolife Opaco

Rénovateur parquet vitrifié mat qui restaure l'aspect naturel, protège la vitrification et améliore sa résistance à l'usure quotidienne.



Données techniques :

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,025
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 2 - 3 heures
- Temps de consolidation : 24 heures
- Odeur : caractéristique

Description :

Finition résino-cireuse en phase aqueuse pour la rénovation des parquets et des surfaces en bois vitrifiées mates. Redonne de la couleur, de l'uniformité et une finition mate naturelle, tout en améliorant la résistance de la vitrification au passage, aux salissures, à l'eau et aux nettoyages.

Domaines d'application :

LIGNOLIFE® OPACO est indiqué pour :

- les parquets vitrifiés mats ;
- les revêtements en bois vitrifiés mats ;
- les meubles en bois vitrifiés mats ;
- les portes et menuiseries intérieures en bois vitrifiées mates.

Performances :

LIGNOLIFE® OPACO est une finition résino-cireuse en phase aqueuse à base de cire de carnauba, spécialement conçue pour la rénovation des parquets et des surfaces en bois vitrifiées mates.

LIGNOLIFE® OPACO :

- est facile à appliquer et sans odeur ;
- est destiné à rénover les parquets et les surfaces en bois vitrifiées mates qui ont perdu leur couleur et leur uniformité ;
- redonne de la couleur et restitue une finition mate naturelle ;
- forme un nouveau film protecteur qui améliore la résistance de la vitrification au passage, aux salissures, à l'eau et aux détergents ;
- est auto-nivelant et permet d'obtenir une finition homogène ;
- s'entretient facilement grâce au nettoyage régulier avec PULIBRILL® et à l'application de BEAUTY FLOOR OPACO tous les 6 à 12 mois.

LIGNOLIFE® OPACO ne remplace pas une nouvelle vitrification lorsque celle-ci est totalement usée. Si le bois est à nu, par exemple dans les zones grisées ou lorsque l'eau pénètre directement dans le matériau, il est indispensable de restaurer la vitrification.

Mode d'emploi :

Avant d'appliquer LIGNOLIFE® OPACO, nettoyez soigneusement la surface avec PULIBRILL® et le TAMPON BLANC afin d'éliminer les salissures et les résidus susceptibles de compromettre l'adhérence du produit.

- Agitez soigneusement le produit avant utilisation.
- Appliquez 2 couches de LIGNOLIFE® OPACO à l'aide d'un applicateur pour cire, d'un chiffon en microfibre ou d'une éponge.
- Étalez le produit en couche fine, de manière uniforme, sans laisser d'excédent.
- Appliquez la deuxième couche dès que la première est parfaitement sèche.
- Laissez sécher le traitement. Dans des conditions normales et dans un local bien ventilé, le séchage demande généralement 2 à 3 heures.

N'appliquez pas le produit sur des surfaces trop froides (inférieures à 7 °C) ni sur des surfaces trop chaudes, comme un chauffage au sol en fonctionnement ou des surfaces exposées directement au soleil. N'utilisez ni pinceau ni rouleau et n'appliquez jamais le produit en extérieur.

Rendement :

Le rendement de LIGNOLIFE® OPACO peut varier en fonction :

- de l'absorption du support ;
- du mode d'application ;
- de l'épaisseur de la couche appliquée ;
- du nombre de couches appliquées.

Rendement indicatif

1 L = 30 à 40 m² par couche Le rendement réel peut varier selon l'absorption du matériau, la

quantité de produit appliquée et le mode d'application.

Précautions :

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur ;
- éviter d'appliquer LIGNOLIFE OPACO sur des surfaces trop froides ($<7^{\circ}\text{C}$) ;
- éviter d'utiliser des détergents fortement alcalins et acides (ex. ammoniac, hypochlorite de sodium, divers acides) et des solvants (ex. alcool éthylique) pour le nettoyage des surfaces traitées avec LIGNOLIFE OPACO ;
- éviter d'appliquer le produit sur des surfaces trop chaudes (ex : sols radiants ou sols exposés directement aux rayons du soleil).

Avertissements :

Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contient : Acides colophaniques, fumarates, esters avec le pentaérythritol. Cela peut provoquer une réaction allergique.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.

COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 19,00. - Limite maximale : 140,00 Rev1-Ver300322

Notes :

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev1-Ver300322

Stockage :

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et $+30^{\circ}\text{C}$ et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

Emballage :

- Flacon PE de 1 L – cartons de 6 unités
- Bidon PE de 5 L – cartons de 4 unités

