

Guida per l'utente

Silox6

Protettivo anti-umidità di risalita, traspirante per materiali lapidei collocati in interno ed esterno. Non altera l'aspetto del materiale.

Dati tecnici:

- Stato fisico: liquido giallo paglierino
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,79
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 40°C
- Solubilità in acqua: immiscibile con l'acqua
- Tempo di essiccazione: 2-4 ore dipende dall'aerazione.
- Tempo di consolidamento: 24 ore

Descrizione:

Protettivo anti-umidità di risalita, traspirante per materiali lapidei: cotto, pietra, marmi, graniti, intonaci, cemento e agglomerati cementizi collocati in interno ed esterno. Non altera l'aspetto del materiale.

Campi d'impiego:

Su tutti i materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietre, Marmi, Graniti, agglomerati cementizi, ecc.) posati in interno ed esterno.

Prestazioni:

SILOX6 è un protettivo impregnante universale idrorepellente per tutti i materiali lapidei: cotto, pietra, marmo, granito, cemento, agglomerati cementizi e intonaco minerale.

SILOX6:

- ?si può applicare su superfici sia interne che esterne;
- evita e contrasta l'umidità di risalita (e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc.);
- ha una durata di trattamento di anni, durante i quali blocca o rallenta sensibilmente il degrado naturale del materiale;
- riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, ecc.) e la dispersione termica;
- ha elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- non crea film sulla superficie e non altera l'aspetto del materiale;
- mantiene la permeabilità originaria al vapore acqueo, traspirante.

Istruzioni per l'uso:

- Il prodotto si usa puro su materiale asciutto, pulito e non trattato;
- Si applica a pennello, panno morbido o vello spandicera bagnando uniformemente la superficie da trattare fino a saturazione, seguendone l'assorbimento;
- Insistere sulle fughe e sulle fessurazioni;
- Dopo 5-10 minuti rimuovere completamente il prodotto non assorbito dal materiale strofinando la superficie con panno morbido asciutto o carta assorbente.

SILOX 6 asciuga in 8-12 ore. Proteggere o evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 24 ore dall'applicazione.

Tipologie d'applicazione:

- 1 mano su materiali lapidei poco assorbenti;
- 2 mani su materiali lapidei assorbenti e all'esterno. L'applicazione dell' eventuale seconda mano deve essere effettuata appena la prima è asciutta in superficie.

Resa:

- su marmi, graniti e altri materiali poco assorbenti 1lt/ 15-20 mq;
- su pietre, cotto "tipo Toscano", cementi 1lt/ 10 -15 mq;
- su intonaci, terrecotte e pietre molto assorbenti 1lt/ 4 - 8 mq.

Precauzioni:

- applicare solo su superfici perfettamente asciutte;
- non applicare su superfici molto calde nelle ore a forte insolazione o in giornate ventose;
- non utilizzare su superfici in gesso;
- utilizzare solo in ambienti ben ventilati;
- SILOX 6 non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua >10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- il prodotto non può evitare il degrado (es. sfogliature, scagliature, fratturazioni) di materiali utilizzati impropriamente all'esterno; pertanto si consiglia, prima di applicare il prodotto, di accertarsi delle condizioni di

- posa del materiale (es. sottofondi senza ristagno di umidità, adeguate pendenze delle superfici, lesioni, giunti di dilatazione, ecc.);
- SILOX 6 non rende ingelivi i materiali poco resistenti al ciclo gelo/disgelo; accertarsi pertanto dell'idoneità del materiale per il suo impiego all'esterno.

Avvertenze:

AVVETENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. - Contiene: Trimetossi(2,4,4-trimetilpentil) silano. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - NON provocare il vomito. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. -Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. -IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici"

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissativi.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 730,00. - Limite massimo: 750,00.

UFI: K9D0-A06U-V00A-8Y4W

Rev10-Ver14042026

Note:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev9-Ver100322

Stoccaggio:

Conservare il prodotto ben chiuso in ambiente areato e asciutto lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

Confezione:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pz;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pz.

